


Produktdatenblatt

Austrotherm EPS® W30

Gefälledachplatte



Höchst druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff

- ▶ Höchst druckbelastbar
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Gute ökologische Eigenschaften
- ▶ Formbeständig

Anwendung: Für extrem leichte und vorgefertigte Gefälleausbildungen am Flachdach, aus Austrotherm EPS W30 Gefälleplatten.

Lieferform: Plattenabmessungen: 1000 x 1000 mm
Standardgefälleausbildung: 2 %
 Lieferdicken: ab 50 mm (Gefälleabhängig)
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)

Gefälledachplatten werden inklusive Verlegeplan geliefert.

Produktart: Expandierter Polystyrol Hartschaum (EPS)
 nach Ö-Norm EN 13163 EPS
 nach Ö-Norm B 6000 EPS-W30

Kennzeichnung: 2 schwarzer Streifen

Bezeichnungsschlüssel: EN 13163 - L(3) - W(3) - T(2) - S(5) - P(5) - DS(N)5 - DS(70,-)3 - CS(10)150 – BS200 - DLT(1)5

Techn. Daten: Wärmeleitfähigkeit: **0,035 W/mK**
 Druckspannung bei 10% Stauchung: 150 kPa = 15 t/m²
 Zul. Druckbelastbarkeit: 0,04 N/ mm² = 4 t/m²
 Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: 0,06 mm/mK
 Wasserdampfdiffusionswiderstand: 30-70
 Elastizitätsmodul: 8,0 N/mm² = 8000 kPa
 Brandverhalten EN 13501-1: E

Austrotherm EPS® enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
 Bearbeitung: 10/2024

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.