

FIȘĂ TEHNICĂ POLISTIREN EXPANDAT

Tip EPS 50 – Austrotherm EPS 50

SR EN 13163:2012+A1:2015

Polistiren expandat **Austrotherm EPS 50**: plăci cu dimensiuni în plan de 500 x 1000 mm și grosimi de 20÷200mm, ambalate în folie PE inscripționată conform cerințelor CE.

Produs termoizolant ignifug realizat prin expandarea în condiții controlate de presiune și temperatură a granulelor de polistiren, având următoarele caracteristici esențiale:

CARACTERISTICI ESENȚIALE	STANDARD DE ÎNCERCĂRI	UM	CLASA	PERFORMANȚĂ DECLARATĂ
Lungime	SR EN 822	mm	L2	± 2
Lățime	SR EN 822	mm	W2	± 2
Grosime	SR EN 823	mm	T2	± 2
Perpendicularitate pe lungime și lățime	SR EN 824	mm	S _p 2	± 2
Planeitate	SR EN 825	mm	P5	± 5
Conductivitatea termică	SR EN 12939	W/mK	λ	0,044
Rezistența termică	SR EN 12939	m ² K/W	R _D	0,45÷4,50
Rezistența la încovoiere	SR EN 12089	kPa	BS80	≥ 80
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fete	SR EN 1607	kPa	TR60	≥ 60
Rezistența la compresiune	SR EN 826	kPa	CS(10)50	≥ 50
Fluaj la compresiune	SR EN 1606	%	CC	CC(2,5/2/10)100
Rezistența la forfecare	SR EN 12090	kPa	τ/SS	35
Rezistența la îngheț - dezgheț	SR EN 12091	%	FTCD1	FTCD1
Stabilitate dimensională ptr 70°C; 48h	SR EN 1604	%	DS(70,-)1	≤ 1,0
Stabilitate dimensională în condiții normale	SR EN 1603	%	DS(N)2	≤ 0.2
Deformație în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatura 20kPa;80°C; 48h	SR EN 1605	%	DLT(1)5	≤5
Absorbția apei de lungă durată – imersie totală	SR EN 16535	%	WL(T)3	< 3.0
Absorbția apei de lungă durată – prin difuzie	SR EN 12088	%	WD(V)1	≤1
Difuzia vaporilor	SR EN 12086	mg/Pa.h.m	Z	0.024
Densitate aparentă	SR EN 1602+AC:2013	kg/mc	10.5	± 0.2 kg/mc
Reacția la foc	SR EN 13501-1+A1	Clasa	B	B-s1, do

*Rezistența termică

Grosime nominală d _N (mm)	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	180	200
Rezistența termică declarată R _D (m ² K/W)	0.45	0.65	0.90	1.10	1.35	1.55	1.80	2.25	2.70	3.15	3.40	3.60	4.05	4.50

UTILIZARE PRECONIZATĂ, GARANȚIE, INSTRUCȚIUNI DEPOZITARE/MANIPULARE:

Produse termoizolante pentru clădiri- termoizolarea elementelor de construcții la interior. Produse garantate „in situ” timp de 25 ani, numai dacă sunt puse corect în operă conform detaliilor din proiect, în conformitate cu specificația tehnică armonizată. Sunt garantate în depozit acoperit timp de 2 ani, numai dacă sunt manipulate corect, conform fisei cu date de Securitate EPS și stocate ferite de radiația solară directă și/sau de umezeală.

IMPACT DE MEDIU ȘI SĂNĂTATE: Produs reciclabil; nu degajă fluoruri/cloruri; nu afectează sănătatea.

PRODUS REALIZAT LA SC AUSTROTHERM COM SRL

FABRICA Nr.1 – București

FABRICA Nr.2 – Horia

FABRICA Nr.3 – Calan