

Polistiren Expandat Austrotherm – EPS®

GRANULE REGENERAT



Detalii produs:

- ▶ Granule de regenerat din polistiren expandat EPS cu \varnothing 2-8 mm.
- ▶ Mod de livrare: in saci cu $Vol_{sac} \cong 0,25$ mc, $H_{sac}=90$ cm, $\varnothing_{sac}=60$ cm

Aplicații ale produsului :

- ▶ Prepararea sabelor sau a tencuielilor termoizolante, in industria mobilei, la ambalarea obiectelor fragile, etc.
- ▶ Consum de materiale pentru realizarea unei sapa termoizolante:

0,25mc granule EPS + 30kg ciment + 30 l apa + 0,25 mc nisip \cong 0,25mc sapa termoizolanta.

Caracteristici tehnice:

- ▶ Greutate sac : cca 3,00 Kg
- ▶ Conductivitatea termica de calcul a granulelor: $\lambda_D = 0,045$ W/mK
- ▶ Reacția la foc a granulelor conform SR EN 13501-1: B/s2/d0



Sistem de certificare: SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005

Tipul produsului: EPS conform Standardului European SR EN 13163/2012

Codificare produs: Austrotherm EPS SR EN 13163/2012-Granule de regenerat de polistiren expandat însăcuite.

© marca înregistrată

AUSTROTHERM COM SRL

Sediul Central: București, B-dul. Iuliu Maniu 598, Sector 6
Tel: +40 21 317 12 27, +40 21 317 12 28, +40 21 317 12 29
Fax: +40 21 317 12 31
E-mail: office@austrotherm.ro
www.austrotherm.ro

